

Estrich ZE 12 ȘAPĂ BRUTĂ



Nr. articol: 757911

Tipul produsului

Estrich ZE 12 este un mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, aplicabil manual și mecanizat (cu tehnologii specializate).

Atenție: cote, starea suportului, poza rosturilor; consultați specialistul!



DOMENIU DE APLICARE

Estrich ZE 12 este utilizat ca șapă brută, pentru interior; este recomandat pentru clădiri de locuințe. Se poate utiliza ca șapă în conlucrare directă cu suportul, amorsat proaspăt cu grund "Kontakt ZE", șapă flotantă sau șapă pe strat de separație. Suprafața șapei Estrich ZE 12 trebuie acoperită cu un strat de uzură. Se poate elicopteriza, nu se armează.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie uscat, stabil, desprăfuit, fără pete de ulei sau vopsea, să nu prezinte desprinderi sau exfolieri, să nu fie înghețat sau fisurat. Dacă este cazul, suportul se prelucurează mecanic (sablare, frezare). Golurile și fisurile din suport trebuie închise. Rosturile structurii de rezistență ale

clădirii trebuie să se regăsească atât în șapă cât și în straturile de finisaj ale pardoselii. Stratul suport poate fi din beton sau fon- și termoizolație (ex: polistiren sau vată minerală, cu folie de separație). În cazul conlucrării directe cu suportul, acesta se amorsează cu „Kontakt ZE” iar acoperirea cu șapă

se face în decurs de max. 20 min. În cazul utilizării foliei cu rol de strat de separație, marginile acesteia se suprapun minim 8 cm. La partea inferioară a pereților, pe tot conturul lor, se montează banda perimetrală (grosime > 5mm) Randdammstreifen.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Un sac de mortar uscat se amestecă în malaxorul cu cădere liberă cu cca. 3,5 l apă curată. Timpul de amestecare este de cca. 3 minute. În cazul prelucrării mecanizate amestecarea se va face cu malaxoare orizontale (ex: PFT HM 5) sau cu pompe de amestecat și transportat șape (ex: Estrichboy). Aplicarea

se face manual sau mecanizat. În cazul aplicării mecanizate se folosește pompa cu amestecare (ex. Estrichboy). În ambele variante, șapa aplicată se trage și se compactează cu dreptarul, se finisează cu fretonul sau cu mașina de finisat șape („elicopter”). Acoperirea șapei Estrich ZE 12 cu strat de

uzură se poate face după minim 28 de zile de la aplicare (umiditatea reziduală a șapei trebuie să fie <2,5%). Ca straturi de acoperire sunt recomandate următoarele materiale: mochetă, covor PVC, parchet, plăci ceramice, acoperiri epoxidice, etc.

RECOMANDĂRI GENERALE

Prepararea mortarului se va face numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Pe durata aplicării și prizei mortarului, temperatura aerului, mortarului

și suportului trebuie să fie de cel puțin + 5 °C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 °C și +25 °C. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare

sau curenți puternici de aer. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	5,0 mm
Rezistență la compresiune:	> 12 N/mm ²
Rezistență la încovoiere:	> 3 N/mm ²
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Grosime minimă/ maximă a șapei:	în conlucrare cu suportul: 3/8 cm flotantă: 5/8 cm
Lucrabilitate (cu produsul preparat în găleată):	cca. 2 ore.

Mod de ambalare:	saci 40 kg; europalet 1,2 to (înfoliat pt. protecție la umiditate și la radiații UV.)
Mod de depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Utilaje și scule:	malaxor cu cădere liberă sau malaxor orizontal (ex: PFT HM 5), pompă de amestecat și transportat șape (ex: Estrichboy), dreptar, freton sau gletieră inoxidabilă, mașină de finisat șape.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant; conține ciment; R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2-a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma ÖNorm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2009

LASSELSBERGER - KNAUF
profesioniștii mortarelor