

Primer

Amorasă 100% acrilică



Amorsă semitransparentă pe bază de apă din rășini acrilice 100%. Este folosit ca substrat pentru vopselele emulsionate Vitex pe bază de apă (Emulsionate, Acrilice, de Ciment, Relief e.t.c). Este foarte ușor de aplicat și are o putere ridicată de acoperire. Îmbunătățește aspectul exterior și conferă rezistență la condiții atmosferice nefavorabile stratului final. Este cel mai adecvat grund pentru suprafețe alcaline deoarece le impregnează și le stabilizează. Nu emană niciun miros în timpul aplicării deoarece nu conține amoniac.

- 100% acrilică
- Aderență excelentă
- Îmbunătățește stratul final

CULORI

Disponibil în semi-transparent.

AMBALARE

Semi-transparent	750 mL	3 L	10 L
------------------	--------	-----	------

SPREADING RATE

18 - 20 m²/L pe strat pentru suprafețe pregătite corespunzător, în funcție de diluție și de puterea de absorbție a suprafeței

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/h** „Grunduri de impregnare”, Tip **WB**): **30 g/l**. Acest produs conține maxim **6 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, uleiuri sau eventuale parti neaderente, vopsea uscată etc.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul, pensula sau pistol de pulverizare airless diluat până la 300-400%, cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 15-30 de minute și poate aplica vopsea emulsionată sau acrilică VITEX. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro