

Plaster-board primer



Amorsa pentru Gipscarton acrilică pe bază de apă

Amorsa Vitex pentru Gipscarton este o amorsă acrilică, adecvată pentru uz interior. Special concepută pentru suprafețele de gips-carton dar și de beton, panouri de ipsos etc. Datorită proprietății excepționale de umplere, se uniformizează suprafața de hârtie a gipscartonului, a materialului de îmbinare și restul suprafețelor care urmează a fi vopsite. Mai mult se acoperă complet neregularitățile suprafeței de hârtie a gips cartonului. Suprafața acoperită cu acest produs crează un substrat care poate fi acoperit foarte ușor din prima mână de vopsea.

- **Excelente proprietăți de finisare**
- **Acoperă complet orice denivelare de pe placa de gips-carton**

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	3 L	10 L
-----	-----	------

ACOPERIRE

12 - 14 m²/L per strat pregătit corespunzător.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/g**, „Grunduri”, Tip **WB**): **30 g/l**. Acest produs conține maxim **22 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi, praf, mizerii sau vopsea exfoliată.

Pentru a umple orice fisuri sau găuri folosiți Chit acrylic Putty.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu rola sau pensula diluat până la 5-10% cu apă sau cu pistol de pulverizare diluat până la 10-15% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 30-60 de minute și se poate aplica vopsele Vitex emulsionate sau vopsele acrilice după 6-8 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,72 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru alb

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5 °C - 38 °C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro