



SILICON SANITAR

Date tehnice:

Baza	Polisiloxan
Consistentă	Pasta stabilă
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității atmosferice
Formare peliculă	Cca 7 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de întărire	2mm/24h
Duritate (DIN 53505)	25±5 Shore A
Greutate specifică (DIN 53479)	Cca 1,02 g/ml(transp) 1,25 g/ml (color)
Rezistență termică	-60°C....+180°C
Revenire elastică (ISO 7389)	> 90%
Distorsiune maximă	25 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,4 N/mm ²
Tensiune maximă (DIN 53504)	1,6 N/mm ²
Elongația la rupere (DIN 53504)	500 %

Descriere: Siliconul sanitar este un izolanț de înaltă calitate monocomponent cu baza silicon tratat antifungic.

Caracteristici:

-usor de aplicat -isi pastreaza culoarea,
rezistent la ultraviolete -ramane elastic dupa
intarire -miros tipic acetic

Aplicatii:

-izolari in bai si bucatarii -fante din locurile
supuse umezelii ale cladirilor -izolari ale
sistemelor de aer conditionat

Ambalaj: Cartuse 300 ml. Culori :
transparent,alb. Gri , maro, bej la cerere.

Termen de garantie si depozitare:

-12 luni in ambalajul original -depozitare in
spatii reci si uscate la temperaturi de
+5°C....+25°C

Suprafete:

Tip : marea majoritate a materialelor de
constructii, ceramica, portelan, geam. Nu
aplicati pe PVC sau acrilii. *Starea suprafetelor :*
curate, uscate, fara praf si grasimi. *Preparare
suprafete :* aplicati Primer 150 pentru suprafete
poroase – fara primer pe suprafete neporoase.
Intotdeauna recomandam un test preliminar de
compatibilitate.

Atentie: Directivile cuprinse in aceasta documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda : pistol de silicon *Temperatura de
aplicare :* +5°C....+35°C *Curatare :* cu « white
spirit » imediat dupa utilizare *Finisare :* solutie
de apa cu sapun *Reparare :* cu silicon sanitar

Dimensiunea imbinării:

Latime minimală : 5 mm *Latime maximală :* 30
mm *Adancimea minimală :* 5 mm
Recomandare : latimea = 2 x adancimea

Masuri de protectie:

-aplicati masurile uzuale de igiena -consultati
eticheta pentru mai multe detalii

Observatii:

Datorita caracterului acetic unele metale
(cuprul, plumbul) pot fi atacate. Nu folositi
acest izolanț pe piatra naturala ca marmura,
etc. Utilizati Silirub MA. Contactul dintre acest
izolanț și izolanții primari ai geamurilor duble
sau filmul PVB al geamului securizat trebuie
evitat.