

Teak oil

Ulei de Tec



Un amestec de uleiuri naturale modificate, combinate cu ceară. Poate fi folosit pentru a îmbunătăți și conserva suprafețele de lemn de tec, arin roșu, lemn detrandafir, mahon, etc. precum și orice alt tip de lemn neprelucrat.

Este adecvat pentru utilizare în interior și exterior. Pătrunde adânc prin porii lemnului, fără a crea o peliculă. Este rezistent la apă și pune în valoare frumusețea naturală a lemnului. Are o rezistență sporită în condiții meteorologice extreme și asigură protecție împotriva viermilor și ciupercilor care se dezvoltă în lemn.

- **Amestec de uleiuri naturale modificate combinate cu ceară**
- **Îmbunătățează, conservă și protejează lemnul de razele soarelui și umiditate**

CULORI

Disponibil incolor.

AMBALARE

Incolor	750 mL
---------	--------

ACOPERIRE

14 - 16 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/h** „Grunduri de impregnare”, Tip **SB**): **750 g/l**. Acest produs conține maxim **450 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf, grăsime, resturi sau vopsea exfoliată.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu pensula sau cu o bucată de pânză, fără diluare. Ștergeți excesul de produs după 5 minute, cu o cârpă uscată. Aplicați un al doilea strat pe lemn dur sau atunci când lemnul este expus la condiții meteorologice nefavorabile. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 2 zile. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de pe podea, etc. se curăță cu Diluant Pentru Pensula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	15 - 30 sec (FORD CUP #4, 25° C)
Densitate	0,85 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro